PROITESA PINTURAS

BOLETIN TÉCNICO
0P-015 RIGATO GENERAL

Fecha de revisión: Enero 2011

*** Resistencia a la intemperie**

*** Hidrorepelente**

Descripción
Revestimiento para rayar.

Usos típicos
Para acabados exteriores de cualquier tipo de construcción y para interiores, sobre encalado o yeso.

Características sobresalientes
- Acabado tipo rayado.

Características

Acabado.....……	Mate / Rayado
Color……..……..	Blanco y colores.
Superficie.....……	Todo tipo de suportes en fachadas e interiores
Rendimiento teórico....……	2,6 - 4 Kg/ m2 y por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Llana.
Tiempo de secado (a 20°C y 60% de humedad relativa)…..	Superficial – Cerca de 1,5 h Repintado – Cerca de 24 h
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……....	Valor límite de la EU para este producto (cat.A/l): 200 g/L. Este producto contiene como máx. 10 g/L COV **a)** La reducción de COV contribuye a la mejora del medio ambiente.
Estabilidad en almacén……	1 año almacenado en envases de origen bien cerrados, en sítio seco, entre 5 y 40 ºC

Nota:
a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido u otros, con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pnturas CIN Canrarias S.A.U., asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada.
Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com

PROITESA PINTURAS

BOLETIN TÉCNICO
0P-015 RIGATO GENERAL

Fecha de revisión: Enero 2011

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Revocos de cemento nuevos - Esperar a la completa curación del cemento que tarda aproximadamente un mes. Deben estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes. Cepillar si fuese necesario, para eliminar desconches y partículas mal adheridas. Aplicar una capa de PRIMARIO CINOLITE o INCOLORO según tipo y estado del sustrato. Dejar secar.

Revocos ya pintados - Efectuar una limpieza mediante hidrolavado, cepillando para eliminar la pintura mal adherida. Reparar las zonas necesarias con MASILLA EXTERIORES PROITESA, dejar que seque y regularizar. En las zonas reparadas, proceder conforme a lo indicado en revocos de cemento nuevos.

Soportes anteriormente caleados – Efectuar un lavado con agua a presión. Si posteriormente el soporte está exento de cal (caleo), aplicar una capa de PRIMARIO CINOLITE, en caso contrario, aplicar una capa de PRIMARIO CINOLITE INCOLORO. Dejar secar correctamente.

Soportes contaminados con hongos y algas – Realizar un tratamiento adecuado (consultar con el departamento técnico) y proceder como revocos nuevos.

Condiciones ambientales

• Temperatura ambiente:
- Entre 5ºC y 35ºC.

• Temperatura del soporte:
- 2 a 3ºC por encima del punto de rocío.

• % máximo de humedad relativa del aire:
- Inferior al 80 %

Características de aplicación

- Agitar hasta homogenización completa

• Proceso de aplicación:
- Aplicar con una llana de acero inoxidable uniformemente, después con llana plástica en el sentido adecuado, según el tipo de acabado deseado.
- Aplicar a 1,5-2 mm. de RIGATO GENERAL.

.

* Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pnturas CIN Canrarias S.A.U., asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada.
Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com